

## 不干胶产品技术指标

代号	N1404		
名称	41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸/通用型热熔胶/40g白格		
面材	41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸		
胶水	通用型热熔胶		
底材	40g/m <sup>2</sup> 白色格拉辛纸		
<b>技术指标</b>		<b>单位</b>	<b>方法</b>
<b>面材</b>			
定量	41±5%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
平滑度	40~140	s	GB/T 456-2002
白度	82~88	%	GB/T 7974-2002
本产品采用41g/m <sup>2</sup> 无碳原纸面材, 适合用于书写、打印等。			
<b>胶粘剂</b>			
初粘力	≥17或纸撕裂状态	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥9或纸撕裂状态	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-15℃~65℃		
本产品采用通用型热熔胶, 初始粘度和最终粘性均较高, 在诸多包装材料上均有优异的表现性能。不适合在PVC表面上应用。此胶粘剂符合FDA第175.105项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。			
<b>底材</b>			
克重	40±10%	g/m <sup>2</sup>	GB/T 451.2-2002
厚度	36±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥3.2	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>印刷及加工</b>			
本产品适合用于作书写、打印以及物流等领域的标签。优异的纸张加工性能, 适合轮转及平式的加工方式。主要适用于卷到卷的标签加工。			
<b>储存及保存</b>			
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下, 有效期为1年。超过有效期的产品, 经检验合格仍可使用。			

特别说明:

- 1、冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。
- 2、由于产品的使用条件和加工条件不同, 在使用之前请测试, 避免未知的风险。
- 3、技术文件以冠豪现行条款为准, 冠豪公司保留最终解释权。

地址: 浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编: 314200

电话: 0573-85701995

网址: <http://www.guanhao.com>

E-mail: [guanhao@guanhao.com](mailto:guanhao@guanhao.com)

